

SMART COPY Eco



CARACTERISTIQUES PAPIER

Caractéristiques	Méthode	Valeurs
Grammage (g/m ²)	ISO 536	75 ± 1
Epaisseur (µm)	ISO 534	100 ± 2
Blancheur CIE	ISO 11475	152 ± 2
Blancheur D65 (%)	ISO 2470	106 ± 1
Opacité (%)	ISO 2471	94 ± 1
Humidité (%)	ISO 287	4.2
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	140 ±20
Rigidité Kodak SM (mN.m)		0.35
Rigidité Kodak ST (mN.m)	ISO 5629	0.13
Résistance à la flexion SM (mN)		110
Résistance à la flexion ST (mN)	ISO 2493	40

Ces caractéristiques techniques sont données uniquement à titre indicatif.
Valables à partir de Mai 2017

CERTIFICATIONS

L'usine d'Alizay est certifiée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

SMART COPY Eco est un papier qui est certifié selon la norme de permanence ISO 9706.

SMART COPY Eco est un papier qui suit les exigences de la norme NF EN 12281 pour les copieurs faible et fort volumes.